


Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S190043** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2019-02-26	Analys datum 2019-02-26
Hulivägen 50	Ankomstdatum 2019-02-26	ID-nummer
857 35 Sundsvall	Provtagare A.Fernström	Provtagningsplats
Kontaktperson Magnus Schölander	Objekt Bosvedjan	
Produkt 0/4	Entreprenör Åkerigrus AB	
Leverantör Åkerigrus AB	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	9,2	15	23	33	47	69	95	100	100										
Deklarerad	9,0	14	22	33	48	68	94	100											
Min							85	95	100										
Max	10,0						99	100											

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2019-02-27
			
			Stefan Dahllund, Lab. Föreståndare Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med gällande version och metodavsteg återfinns på www.skanska.se.