



Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S190045** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2019-02-26	Analys datum 2019-02-26
Hulivägen 50	Ankomstdatum 2019-02-26	ID-nummer
857 35 Sundsvall	Provtagare A.Fernström	Provtagningsplats
Kontaktperson Magnus Schölander	Objekt Bosvedjan	
Produkt 8/11	Entreprenör Åkerigrus AB	
Leverantör Åkerigrus AB	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	0,4	1	1	1	1	1	1	2	7	88	100								
Deklarerad	0,5	1	1	1	1	1	1	2	9	88	100								
Min										85	98	100							
Max	1,0						5		15	99	100								

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Tvättning och siktning SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex (%)	9		Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2019-02-28
			
			Stefan Dahllund, Lab. Föreståndare Digitalt utfärdad signatur