


Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S190104** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2019-05-03	Analys datum 2019-05-06
Hulivägen 50 857 35 Sundsvall	Ankomstdatum 2019-05-03	ID-nummer
Kontaktperson Magnus Schölander	Provtagare A.Fernström	Provtagningsplats
Produkt 0/90	Objekt Bosvedjan	
Leverantör Åkerigrus AB	Entreprenör Åkerigrus AB	
	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63	90	125	180
Analysvärde	2,6	4	5	7	8	11	15	18	21	25	30	40	53	65	77	91	100	
Deklarerad	3,0	4	6	8	10	12	17	20	26	30	38	48	60	70	85	95	100	
Min							2				14		28	35	43	80	90	100
Max	5,0		14		22		40				64		90	98				

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2019-05-06
			Robert Ruuska, Lab.Föreståndare Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.