


### Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S190253** Sidan 1 av 1

Beställare <b>Åkerigrus AB</b>	Provtagningsdatum <b>2019-08-15</b>	Analys datum <b>2019-08-19</b>
<b>Hulivägen 50</b>	Ankomstdatum <b>2019-08-19</b>	ID-nummer
<b>857 35 Sundsvall</b>	Provtagare <b>MS</b>	Provtagningsplats
Kontaktperson <b>Magnus Schölander</b>	Objekt <b>Bosvedjan</b>	
Produkt <b>8/16 K</b>	Entreprenör <b>Åkerigrus AB</b>	
Leverantör <b>Åkerigrus AB</b>	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	0,5	1	1	1	1	1	2	3	9	39	91	100							
Deklarerad	0,6	1	1	1	1	1	2	3	6	39	92	100							
Min											90	98	100						
Max	1,0						5	15			99	100							

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2019-08-21
			<i>Stefan Dahllund</i>
			Stefan Dahllund, Lab. Föreståndare
			<b>Digitalt utfärdad signatur</b>