


Tillverkningskontroll Stenmaterial

Provnummer **33S190410** Sidan 1 av 1

Beställare Åkerigrus AB	Provtagningsdatum 2019-09-24	Analys datum 2019-09-24
Hulivägen 50 857 35 Sundsvall	Ankomstdatum 2019-09-24	ID-nummer
Kontaktperson Magnus Schölander	Provtagare A.Fernström	Provtagningsplats
Produkt 0/4	Objekt Bosvedjan	
Leverantör Åkerigrus AB	Entreprenör Åkerigrus AB	
	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	8,4	14	20	29	42	63	92	100											
Deklarerad	9,0	14	22	33	48	68	94	100											
Min							85	95	100										
Max	10,0						99	100											

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Kramfors, 2019-09-26
			
			Robert Ruuska, Lab.Föreståndare
			Digitalt utfärdad signatur